PROXY UKRAINE LTD
UKRAINE, DNEPROPETROVSK
AIRPORT STR, 37
TEL./FAX: +38 (056) 375 65 15
PROXY@3G.UA
PROXY.UKR.OFFICE@GMAIL.COM
WWW.PROXY-UKRAINE.COM

Технічний паспорт продукту
Mounter Mount Fix MS Polymer

Клей-герметик

Опис продукту:

Професійний однокомпонентний постійно еластичний монтажний клей-герметик на основі MS полімерів. Використовується для склеювання та герметизації майже всіх будівельних матеріалів, не містить розчинників та силікону.

Властивості:

- Надзвичайно висока міцність з’єднання
- Висока еластичність ≥250%
- Стійкий до дії ультрафіолету, вологи, погодних умов та цвілі
- Можна фарбувати
- Можливо використання на вологих поверхнях
- Термостійкість від -40° до +100°С

Сфери застосування:

Призначається для склеювання та герметизації пористих та непористих основ при внутрішніх та зовнішніх роботах. Підходить для склеювання ПВХ, пластиків, металу, алюмінію, кераміки, скла, дзеркал, дерева, каменю, бетону, цегли, гіпсокартону, підлогових панелей, плінтусів, порогів, декоративних елементів, ламінованих та пофарбованих поверхонь. Герметизація санітарних з’єднань, дверних та віконних рам, швів і стиків з високою рухомістю.

Колір:

- Прозорий
- Білий

UKRAINE, DNEPROPETROVSK
AIRPORT STR, 37
TEL/FAX: +38 (056) 375 65 15
PROXY@3G.UA
PROXY.UKR.OFFICE@GMAIL.COM
WWW.PROXY-UKRAINE.COM

Технічні характеристики:

№ п/п	Найменування показників та одиниці виміру	Норма
1	Густина, гр/мл	0,95-1,05 (прозорий) 1,5-1,6 (білий)
2	Опір потоку, мм	≤ 2,0
3	Втрати об′єму, %	≤ 10,0
4	Твердість по Шору А	40-50
5	Час утворення поверхневої плівки, хв	15-25
6	Час повного висихання (шов 5мм), год	72
7	Видовження при розтягуванні, %	≥ 250
8	Границя міцності на розтяг, МПа	≥ 1,5
9	Границя міцності на розрив, кгс/см²	≥ 20

Наведені дані були отримані виробником згідно внутрішньої технічної документації при нормальних умовах (температура +20°С, вологість 50%). Ці характеристики можуть відрізнятись в залежності від умов використання (температура середовища, вологість, тип основи).

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні:

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Непористі гладкі поверхні (метал, пластик, кахель) слід знежирити. Очищати або знежирювати поверхні слід за допомогою ацетону або етанолу.

Спосіб застосування:

Відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шва. За допомогою пістолету

UKRAINE, DNEPROPETROVSK
AIRPORT STR, 37
TEL./FAX: +38 (056) 375 65 15
PROXY@3G.UA
PROXY.UKR.OFFICE@GMAIL.COM
WWW.PROXY-UKRAINE.COM

нанести клей-герметик на поверхню смужками або крапками. Щільно притиснути поверхні, які потрібно склеїти, одну до одної й зафіксувати їх у такому положенні до повного висихання. Використовувати при температурі від +5°С до +40°С.

Очищення:

Незатверділий клей-герметик можна очистити за допомогою ацетону. Затверділий клей можна очистити тільки механічно.

Фарбування:

Клей-герметик чудово фарбується акриловими або синтетичними фарбами. Фарбування слід проводити після повного висихання клею. Перед нанесенням фарб рекомендується провести пробне фарбування. Слід мати на увазі, що синтетичні фарби будуть довше сохнути.

Обмеження:

Не підходить для нанесення на поліетилен, поліпропілен, тефлон, неопрен та бітумних основ. Не використовувати в акваріумах або в місцях з постійним контактом з водою. Перед приклеюванням матеріалів рекомендується провести попереднє тестування на сумісність.

Пакування:

Пластикова туба 280мл, 12шт в коробці
Алюмінієва туба 50мл, 48шт в коробці

Сертифікація:

ТУ У 24.3-35739046-001:2009
ДСТУ EN 15651-1:2019 F-INT-EXT-CC 20HM

UA.TR.140

UKRAINE, DNEPROPETROVSK
AIRPORT STR, 37
TEL/FAX: +38 (056) 375 85 15
PROXY@3G.UA
PROXY.UKR.OFFICE@GMAIL.COM
WWW.PROXY-UKRAINE.COM

Заходи безпеки:
Зберігати в місці, недоступному для дітей. Більш повну інформацію дивись в Паспорті Безпеки.

Умови зберігання та транспортування:
Зберігати в сухому, прохолодному місці при температурі +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виробництва.

Гарантія виробника
Виробник гарантує відповідність технічних характеристик продукту цієї специфікації протягом всього терміну зберігання, за умов належного зберігання та використання за призначенням. Виробник не несе відповідальність за шкоду, завдану застосуванням продукції у не відповідності рекомендації цього Технічного паспорта. Виробник залишає за собою право змінювати продукт без попереднього повідомлення.

Примітка: цей технічний паспорт замінює всі попередні дані по цієї продукції та втрачає чинність при виході нової випуску технічного паспорту даного продукту.